

TIRAS TIJOLO

As tiras de tijolo Elastolith têm por base materiais orgânicos e não possuem cimento. Prontas a utilizar. Para aplicação em superfícies secas, limpas, estáveis e niveladas

PROPRIEDADES

As tiras de tijolo Elastolith destinam-se a ser usadas combinadas com o adesivo Elastolith. Destina-se a utilização em camada fina. A cor do adesivo, será também a cor da junta. Várias cores disponíveis, fácil utilização, pintável, permeável ao vapor de água, estabilidade de cor. Endurece depois de seco.

UTILIZAÇÃO

De utilização em paredes interiores e exteriores, limpas, secas, niveladas e que possuam valor mínimos de absorção de água. Sequência: aplicar as tiras pressionando-as no adesivo. Crie e corrija as juntas com um pincel humedecido. Se necessário o substrato deve ser limpo e preparado com um primário.

SUBSTRATOS

O adesivo Elastolith é fornecido pronto a usar. Se necessário ajuste a consistência com água limpa. Em alguns casos pode ser necessário preparar o substrato previamente com o primário Elastolith, de onde se destacam os substratos muito absorventes. As superfícies devem estar limpas. Em caso de questões consulte o seu fornecedor.

FERRAMENTAS E LIMPEZA

Ferramentas necessárias: nível, linha, espátula dentada (4x4mm, 4x6mm, 5x5mm), tesoura e uma escova plana de 10mm. Limpe sempre as ferramentas com água quente imediatamente depois de terminar a aplicação.

ARMAZENAMENTO

O tempo de vida útil das tiras de tijolo quando armazenadas na sua embalagem original: sem restrições. Armazenar em local protegido do gelo. Não armazenar em locais com temperaturas superiores a +30°C. Os dados na ficha técnica são valores médios. Devido à utilização de matérias primas naturais nos produtos Elastolith, os valores determinados individualmente podem variar ligeiramente sem comprometer a estabilidade do produto. A informação e dados apresentados serve da garantia ao normal uso e função do produto. Utilizações não referidas nesta ficha técnica devem ser consultadas com o seu fornecedor.

DADOS TÉCNICOS

Ligante:	Dispersão de polímeros
Pigmentos:	Pigmentos líquidos baseados em substâncias naturais.
Materiais:	Vários tipos de areias.
Densidade:	Aprox. 1,75 gr/cm ³
Valor pH:	a 20°C entre 8 e 9,5
Resistência ao fogo:	EN 13501-1 B-s1,d0
Temperatura mínima:	Superior a 5°C durante a aplicação e durante secagem.
Tamanho:	Vários
Cores:	Várias
Embalagem:	Embalagens de 2m ²
Segurança:	Ver dados de segurança.

APLICAÇÃO

O adesivo Elastolith deve ser aplicado em superfícies verticais com uma espátula dentada, numa espessura entre 1,5 e 2,0 mm. Dependendo das circunstâncias (temperatura, humidade relativa, etc.) não aplique mais de 1m² de adesivo para evitar a criação de “pele” na superfície do adesivo. Não aplique adesivo em área que levará mais de 10 minutos a ser aplicado as tiras flexíveis Elastolith. Aplique as tiras, pressionando-as no adesivo, de forma a que o adesivo não ultrapasse o limite das tiras flexíveis. As tiras flexíveis Elastolith devem ser seladas com o adesivo nos topos de forma a evitar a entrada de água. A tira de tijolo Elastolith deve estar completamente embebida no adesivo. Utilize uma linha para servir de guia à instalação. Realize a junta com um pincel de 10mm humedecido em gestos longos e contínuo ao longo da junta. O tempo de secagem depende da temperatura e da humidade relativa. Em aplicações exteriores utilize sombreamentos e proteja a superfície pelo menos 5 dias antes da aplicação. A aplicação não deve ser realizada com temperaturas inferiores a 5°C.